



ROWALIT® 500-3

Thermoplastisches Polyurethan - Pulver

Typ	TPU
Erweichungspunkt in °C	60 - 64
Norm	
Schmelzviskosität / g	
MFI 160°C, 2.16 kg, 10 min.	80
Dichte	1.19
Korngrößen	
Pastenpunkt	x
Doppelpunkt	x
Pulverpunkt	x
Streubeschichtung	✓
Granulat	✓
Handbügeleisen	Ja
Waschbeständigkeit in °C	60°C
Wärmestandfestigkeit in °C	
Verklebung mit Elektropressen	
Fugentemperatur in °C	75 - 80
Druck N / cm ²	2 - 4
Zeit in sec.	10 - 15
Beschaffenheit	Weisses Pulver

Version: 20.10.2021

- 1 -

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

All information provided is based on our experience and current know-how but is given without guarantee and obligation. Recommendations on the application and use of our products should be adapted to the particular conditions and other materials employed.

Certified Quality
Management System

