



ROWAFLEX® X 571

Emulgator für thermoplastische Schmelzkleber

Typ	Emulgator
Dichte	0.99
Beschaffenheit	Klar bis trübe Flüssigkeit
pH-Wert	7 - 7
Ionogenität	nicht ionisch
Produktviskosität in mPa.s	20 - 40
Norm	EN 12092 Brookfield LVT (23°C)

Eigenschaften

ROWAFLEX® X 571 ist ein Emulgator für eine Vielzahl von thermoplastischen Schmelzklebern wie Copolyamide, Copolyester, Hoch- und Niederdruckpolyethylen sowie TPU. Das Produkt zeichnet sich durch sein hohes und effizientes Dispergiervermögen aus.

Pasten mit ROWAFLEX® X 571

- sind einfach und schnell herzustellen
- haben hervorragende Druckeigenschaften
- sind frei von organischen Lösungsmitteln und daher umweltfreundlich
- wirken verbessernd auf die Haftwerte
- aufgrund der hohen Wirksamkeit sind geringe Einsatzmengen nötig

Anwendung

ROWAFLEX® X 571 ist ein hocheffizienter Dispergator für thermoplastische Schmelzkleber. Für 100 kg Fertigpaste mit 35 % Feststoffgehalt werden nur 1.0 kg des Dispergators benötigt. Er lässt sich leicht und schnell in Wasser lösen.

- 1 -

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

All information provided is based on our experience and current know-how but is given without guarantee and obligation. Recommendations on the application and use of our products should be adapted to the particular conditions and other materials employed.

Certified Quality
Management System



Version: 20.10.2021

- 2 -

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

All information provided is based on our experience and current know-how but is given without guarantee and obligation. Recommendations on the application and use of our products should be adapted to the particular conditions and other materials employed.

ROWAK AG
Hadlaubstraße 66 Tel +41 43 300 53 33 www.rowak.ch
CH 8006 Zürich Fax +41 43 300 53 35 info@rowak.ch

Certified Quality
Management System

ROWAK AG
Schmittenstraße 21
D-79771 Klettgau

