

Copolyamide - Powder

07.09.2026
info@rowak.ch



Product name	ROWALIT™ 200-1
Type	Copolyamide
Chemical character	Copolyamide
Melting range	100 - 115 °C DSC
Melt Flow Index	16 g / 10 Min. (MFI 160°C / 2,16 kg)
Powder sizes	Pastedot (0 - 63 µm, 0 - 80 µm) Doubledot (80 - 200 µm) Powderdot Scatter (100 - 500 µm) Granules
Washing resistance	60 °C
Dry cleaning resistance	very good
Heat resistance	100 °C
Typical application	All types of hotmelt bondings
Hand iron	no
Steam resistance	good
Appearance	White Powder
Biodegradability	no

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit Unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

www.rowak.ch

Fusing conditions with flow-through-press

Lamination temperature: 130 – 160 °C
Pneumatic pressure: 3 – 5 N/cm²
Time: 10 – 15 Sekunden

Application

Interlinings with broad application area, standard quality;
Technical bondings / laminates

Recipe recommendation Copolyamide paste

Copolyamide paste

Water / H₂O

55 kg

ROWAFLEX™ DF 2

0.2 kg

ROWAFLEX™ X 572

1 kg

ROWALIT™ 200-1, 0-80

30 kg

ROWAFLEX™ TH 3

0.4 kg

ROWAFLEX™ X 100

10 kg

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit Unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

www.rowak.ch