

# ROWALIT® 1014

## Copolymer - Pulver

<b>Typ</b>	Copolymer Mischung
<b>Chemischer Charakter</b>	Speziell niedrigviskoser Thermoplast
<b>Schmelzbereich</b>	65 – 110 °C DSC
<b>Schmelzindex</b>	40 g / 10 Min. (MFI 190°C / 2,16 kg)
<b>Korngrößen</b>	Streubeschichtung (0 – 400 µm, 0 – 500 µm) Weitere Größen auf Anfrage
<b>Wärmestandfestigkeit</b>	75 °C
<b>Typische Anwendungen</b>	Techn. Verklebungen, Dachunterspannbahnen, etc.
<b>Beschaffenheit</b>	Weisses Pulver
<b>Anteil nachwachsende Rohstoffe</b>	0 %
<b>Biologische Abbaubarkeit</b>	nein
<b>Verklebung mit Elektropressen</b>	Fugentemperatur: 120 – 135 °C Druck: 2 – 5 N/cm <sup>2</sup> Zeit: 8 – 10 Sekunden
<b>Anwendung</b>	Techn. Verklebungen / Laminationen Dachunterspannbahnen

Version: 09.05.2022

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

All information provided is based on our experience and current know-how but is given without guarantee and obligation. Recommendations on the application and use of our products should be adapted to the particular conditions and other materials employed.