

## **ROWALIT® 200-11**

## Copolyamid - Pulver

Copolyamid
Copolyamid
105 – 115 °C DSC
20 g / 10 Min. (MFI 160°C / 2,16 kg)
Pastenpunkt (0 – 63 μm, 0 – 80 μm) Doppelpunkt (80 – 200 μm) Pulverpunkt Streubeschichtung (100 – 500 μm) Granulat Weitere Größen auf Anfrage
60 °C
sehr gut
100 °C
mittel
Weisses Pulver
Fugentemperatur: 120 – 140 °C Druck: 3 – 5 N/cm² Zeit: 10 – 15 Sekunden
Verklebungen mit breitem Einsatzgebiet, Standardtype; techn. Verklebungen / Laminate Etikettendruck, Digitaldruck, Flockdruck

Version: 26.04.2022

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

All information provided is based on our experience and current know-how but is given without guarantee and obligation. Recommendations on the application and use of our products should be adapted to the particular conditions and other materials employed.

Certified Quality Management System

