

ROWALIT 200-14

Copolyamid - Pulver

Typ	Biobasierte Produkte, Copolyamid
Chemischer Charakter	Copolyamid
Schmelzbereich	110 – 120 °C DSC
Schmelzindex	30 g / 10 Min. (MFI 160°C / 2,16 kg)
Korngrößen	Pastenpunkt Doppelpunkt Pulverpunkt Streubeschichtung (0 – 500 µm) Granulat Weitere Größen auf Anfrage
Waschbeständigkeit	60 °C
Chemische Reinigungsbeständigkeit	gut
Wärmebeständigkeit	100 °C
Handbügelleisen	nein
Enzymwaschbeständigkeit	k.A.
Beschaffenheit	Weisses Pulver
Anteil nachwachsende Rohstoffe	38 %
Biologische Abbaubarkeit	nein
Verklebung mit Elektropressen	Fugentemperatur: 120 – 150 °C Druck: 3 – 5 N/cm ² Zeit: 12 – 20 Sekunden
Anwendung	Einlagestoffe, technische Verklebungen

Version: 10.01.2025

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

All information provided is based on our experience and current know-how but is given without guarantee and obligation. Recommendations on the application and use of our products should be adapted to the particular conditions and other materials employed.