

ROWALIT® 200-3

Copolyamid - Pulver

Typ	Biobasierte Produkte, Copolyamid
Chemischer Charakter	Copolyamid
Schmelzbereich	75 – 85 °C DSC
Schmelzindex	90 g / 10 Min. (MFI 160°C / 2,16 kg)
Korngrößen	Pastenpunkt (0 – 80 µm) Doppelpunkt (80 – 200 µm) Pulverpunkt Streubeschichtung Granulat Weitere Größen auf Anfrage
Waschbeständigkeit	40 °C
Chemische Reinigungsbeständigkeit	sehr gut
Wärmestandfestigkeit	60 °C
Handbügeleisen	ja
Dampfbeständigkeit	ja
Beschaffenheit	Weisses Pulver
Anteil nachwachsende Rohstoffe	90 %
Biologische Abbaubarkeit	nein
Verklebung mit Elektropressen	Fugentemperatur: 90 – 120 °C Druck: 3 – 5 N/cm ² Zeit: 10 – 15 Sekunden
Anwendung	Klebpulver für Verarbeitung bei niedriger Temperaturbelastung Pelz- und Lederverklebung; Schulterpolster; temperaturempfindliche Oberstoffe, Lingerie Heat Transfers mit niedriger Übertragstemperatur

Version: 24.06.2022

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

All information provided is based on our experience and current know-how but is given without guarantee and obligation. Recommendations on the application and use of our products should be adapted to the particular conditions and other materials employed.