

Copolyester Pulver

31.07.2026
info@rowak.ch

Produktname	ROWALIT™ PET-32
Typ	Copolyester
Chemischer Charakter	Copolyester
Schmelzbereich	140 – 160 °C DSC
Schmelzindex	5.5 g / 10 Min. (MFI 190°C / 2,16 kg)
Korngrößen	Pastenpunkt (0 – 80 µm) Doppelpunkt (80 – 200 µm) Pulverpunkt (0 – 200 µm) Streubeschichtung (100 – 500 µm) Granulat Weitere Größen auf Anfrage
Waschbeständigkeit	60 °C
Wärmestandfestigkeit	100 °C
Handbügeleisen	nein
Dampfbeständigkeit	k.A.
Beschaffenheit	Weisses Pulver
Anteil nachwachsende Rohstoffe	0 %
Biologische Abbaubarkeit	nein
Verklebung mit Elektropressen	Fugentemperatur: 160 – 190 °C Druck: 3 – 5 N/cm ² Zeit: 10 – 20 Sekunden
Eigenschaften	Hochtransparenter Copolyester

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit Unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

www.rowak.ch

Anwendung

Technische Verklebungen

Die vorstehenden Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Wir beraten Sie damit Unverbindlich und bitten Sie, alle Angaben über die Verwendung unserer Produkte auf die bei Ihnen vorliegenden Verhältnisse abzustimmen und den verwendeten Materialien anzupassen.

www.rowak.ch

rowak
SWISS ENGINEERED ADHESIVES

ROWAK AG
Hadlaubstrasse 66
8006 Zürich
Switzerland

ROWAK AG
Schmittenstrasse 21
79771 Klettgau-Griessen
Germany

